

Lim- og fugeguide



Bygningsdeler	Sørbaseal	Eddiksilikon	Byggsilikon	Sanitærsilikon	Akvariesilikon	Byggfug	Flexifug	Lim og Fug	High Tack	Cold Tack	Super Tack	Akrylmasse	Interiørfug	Taktett	Sponplatelim	Vinduskitt
Aluminium, stål og PVC	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Betong	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Gips- og sponplater						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	
Glass	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Speil							✓	✓	✓	✓	✓					
Tre	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Naturstein, belegn- og teglstein	✓							✓	✓	✓				✓		
Keramiske fliser og marmor	✓			✓			✓	✓	✓		✓					
Akvarium					✓											
Bruksområder	Sørbaseal	Eddiksilikon	Byggsilikon	Sanitærsilikon	Akvariesilikon	Byggfug	Flexifug	Lim og Fug	High Tack	Cold Tack	Super Tack	Akrylmasse	Interiørfug	Taktett	Sponplatelim	Vinduskitt
Fuging rundt dør og vinduer	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓			
Elementfuging (ekspansjonsfuger)	✓		✓			✓										
Sanitære installasjoner	✓			✓			✓									
Fuktige underlag inne og ute							✓	✓	✓	✓					✓	
Næringsmidler							✓									
Tak og blikk							✓	✓	✓	✓				✓		
Revner og sprekker	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓			
Listverk, omramming (lim)							✓	✓		✓	✓					
Rørgjennomføringer						✓	✓	✓		✓		✓				
Ventilasjonskanaler						✓	✓	✓	✓	✓		✓				
V-fuger i gulv, vegg og tak						✓	✓	✓					✓			
Båt og Marine							✓	✓	✓	✓	✓					
Karmer og listverk innvendig (fug)						✓	✓	✓				✓	✓			
Kitting																✓
Tekniske egenskaper	Sørbaseal	Eddiksilikon	Byggsilikon	Sanitærsilikon	Akvariesilikon	Byggfug	Flexifug	Lim og Fug	High Tack	Cold Tack	Super Tack	Akrylmasse	Interiørfug	Taktett	Sponplatelim	Vinduskitt
Shore A	15	18-40	20	18	24	29	41-43	57	52	60	60-65	53	25-30	N/A	N/A	N/A
Elastitet	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 25%	+/- 20%	+/- 20%	N/A	+/- 20%	N/A	N/A	+/- 20%	N/A	N/A	N/A
Brukstemperatur	+5°-+40°C	+5°-+40°C	+5°- +40°C	+5°- +40°C	+5°- +40°C	+5°- +30°C	+5°- +40°C	+5°- +40°C	+5°- +40°C	-5°- +40°C	+5°- +40°C	+5°- +30°C	+5°- +40°C	+5°- +35°C	-10°- +35°C	min 5°C
Temperaturbestandig	-40°-+150°C	-30°-+150°C	-50°-+120°C	-40°-+120°C	-40°-+200°C	-40°-+90°C	-40°-+90°C	-40°-+90°C	-40°-+90°C	-40°-+90°C	-40°-+90°C	-20°-+60°C	-20°-+70°C	-40°-+90°C	-40°-+80°C	N/A
Herdetid (ved 23°C og 50% RF)	1-2mm/døgn	1-2mm/døgn	1,5 mm/døgn	3 mm/døgn	3 mm/døgn	2-3 mm/døgn	2 mm/døgn	2 mm/døgn	2-3 mm/døgn	2 mm/døgn	2-3 mm/døgn	3-4 mm/døgn	2 mm/døgn	1-3 uker	N/A	2-3 mm/døgn
Godkjenninger og miljø	Sørbaseal	Eddiksilikon	Byggsilikon	Sanitærsilikon	Akvariesilikon	Byggfug	Flexifug	Lim og Fug	High Tack	Cold Tack	Super Tack	Akrylmasse	Interiørfug	Taktett	Sponplatelim	Vinduskitt
Hea2 og Hea9 (Breeam)	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
A20 (Breeam)	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Emicode EC1Plus	✓					✓	✓	✓	✓				✓			
Næringsmiddel-godkjent							✓		✓							
Inngå i svanemerkede bygg	✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓
Fordeler og egenskaper	Sørbaseal	Eddiksilikon	Byggsilikon	Sanitærsilikon	Akvariesilikon	Byggfug	Flexifug	Lim og Fug	High Tack	Cold Tack	Super Tack	Akrylmasse	Interiørfug	Taktett	Sponplatelim	Vinduskitt
Kan brukes under vann							✓	✓	✓	✓						
Kan benyttes i bevegelsesfuger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓		
Kan brukes utendørs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Kan lagres i kuldegrader	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kan slipes							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Vannfast	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓
Luktfri og nøytral						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Universell liming og fuging							✓	✓								
Overmalbar						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓