

Type 1K PU

Produktbeskrivelse **ProFect® 41109** er en hurtig hærdende 1K PU lim, som er velegnet til fremstilling af vinduer og døre, samt møbler inden- og udendørsbrug, trækonstruktioner og sandwichpaneler.

Anvendelsesområder **ProFect® 41109** er ideel til samling og montering af materialer med forskellige egenskaber såsom træ, metaller, laminater, plastmaterialer, polyurethan, PVC, glasfiber, polystyren etc.

ProFect® 41109 er velegnet både som lim og som fugemasse, den har en lav viskositet og tixotropiske egenskaber. Uden presse tryk er limen svagt opskummende.

ProFect® 41109 har fremragende modstandsdygtighed overfor

Tekniske data

Farve:	Beige
Densitet:	Ca. 1,46 kg/L
Viskositet:	Thixotropisk
Tørstof:	100%
Åbentid, 23°C/50% RH	Ca. 6 min.
Pressetid, 23°C/50% RH	Ca. 30 min.
Temperaturbestandighed:	-40°C - +120°C
Hærdetid, 23°C/50% RH :	80%, 24timer 100%, 7døgn

Arbejdsbetingelser

Materialerne som skal limes, skal være rene, støvfri og uden rester af fedt, olie eller slipmidler.

Limen påføres og fordeles i et jævnt tyndt lag. For at opnå optimal limstyrke, skal emnerne holdes sammen indtil limen er hærdet.

Det anbefales at have ensartet temperatur i lokaler, på materialer og lim for at sikre en ensartet høj kvalitet af limprocessen.

Rengøring

Våd lim kan fjernes med acetone eller lignende opløsningsmiddel. Hærdet lim fjernes mekanisk.

Opbevaring

Skal opbevares køligt og tørt (5 – 30°C) i tætlukket original emballage. Holdbarhed 12 måneder ved 20°C.

Emballage

Kontakt venligst vort salgskontor for yderligere information.

Ansvarsfraskrivelse

De i nærværende produktdatablad nævnte anvisninger og data har kun til formål at være vejledende i forbindelse med anvendelse og valg af vore produkter. Der gives således ingen garanti eller tages ansvar for eventuelle skader, herunder misfarvninger, afsmitning mv. som måtte opstå ved anvendelse af produktet. Vi må på det kraftigste anbefale, at brugeren før egentlig opstart af produktionen foretager de nødvendige forsøg for at fastslå produktets anvendelighed til et hvert konkret formål. Dette bør foregå under egne produktionsbetingelser. Ved vurderingen af anvendeligheden skal der tages højde for materialernes type, beskaffenhed og alder/levetid, ligesom nye forsøg bør iværksættes, hvis materialer og/eller produktionsbetingelserne i øvrigt på nogen måde ændres, herunder eventuel ny materialeleverandør.

Version: RHN/12/2022

DANA LIM A/S | Københavnsvej 220 | DK-4600 Køge | Tlf. +45 56 64 00 70 | salg@pki.dk

